

Шпатлевка Body 211 Soft полиэфирная

Легко наносится на любые поверхности:	
Сталь	Дерево
Заводское лакокрасочное покрытие	Полиэфирные ламинаты
	

Полиэфирная шпатлевка Body 211 Soft – двухкомпонентная полиэфирная система бежевого цвета. Основное назначение – заполнение неровностей и царапин на поверхности. Применяется при повреждениях до 7 мм. Отличительная особенность **шпатлевки Body 211 Soft** – высокая пластичность при нанесении, высокая прочность, легко шлифуется, отлично подходит для инфракрасной сушки. **Шпатлёвка BODY 211 SOFT** может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки. Плотность шпатлевки BodySoft 211 составляет 1,8 кг/л при температуре +20°C. Сухой остаток составляет 87%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить **шпатлевку Body 211 Soft** на реактивные фосфатирующие (кислотоотверждаемые) грунты (ВЛ-02, ВЛ-023), однокомпонентные грунты и нитроцеллюлозные материалы (НЦ). Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях **шпатлевку Body 211 Soft** надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

Рекомендации по применению:

Перемешать основу **шпатлевки Body Soft** и отвердитель до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания:

2-3% отвердителя на 100% шпатлевки.

Шпатлевка Body Soft наносится шпателем на шлифованную, обезжиренную поверхность. Толщина каждого слоя не более 1 – 2-х мм., с промежуточной выдержкой 5-10 минут при +20°C, или 2-3 минуты при +60°C. Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

Подготовка поверхности:

Металлические поверхности очистить от пыли, грязи, отслоившегося старого покрытия, рыхлой ржавчины, провести шлифовку поверхности. После шлифовки поверхность необходимо обезжирить.

Поверхность при нанесении шпатлевки BodySoft 211 должна быть сухой и чистой.

Условия при нанесении:

Окрашивание проводить по сухой, предварительно отшлифованной и обезжиренной поверхности при температуре воздуха и подложки от +10°C до +40°C и относительной влажности не более 80%.

Подготовка материала:

Перед применением основу шпатлевки тщательно перемешать, ввести отвердитель в количестве 2-3% по массе. Жизнеспособность шпатлеви Body211Soft после введения отвердителя 3-5 минут при 20°C.

Рекомендации по нанесению:

Нанесение шпатлевки производится шпателем. Толщина каждого слоя не более 1-2

мм, с промежуточной сушкой 5-10 минут при 20°C, или 2-3 минуты при температуре +60°C. Шлифовка слоя возможна через 20-25 мин при +20°C или 5-10 минут при температуре +60°C. Для ручной шлифовки рекомендуется использование шлифовальной бумаги P60-P120, при механической шлифовке, рекомендуется применение шлифовальной бумаги P80-P100.

Заключительная обработка:

Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты

Упаковка, хранение:

Возможная упаковка 0,25 кг, 0,38 кг, 1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца при нормальных условиях (температура +5°C до +35°C, при относительной влажности не более 80%).

Хранить в плотно закрытой заводской таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Последовательность операций при нанесении шпатлевки Body Soft 211

						
Шлифовка поверхности	Обезжиривание поверхности	Время нанесения 3-5 минут при 20°C	Нанесение при помощи шпателя	Межслойная сушка 5-8 минут	Время высыхания 20-30 минут при 20°C	Ручная или механическая шлифовка

Настоящее описание заменяет все предыдущие редакции. Данные приведенные в описании являются результатами испытаний и применения материалов на объектах различных отраслей промышленности. Их полнота и пригодность определяется Потребителем для каждого конкретного условия. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель (и/или Потребитель) отказываются от предъявления претензий, включая какого-либо рода ответственность за ситуации, которые могут возникнуть из-за халатности или по другой аналогичной причине, а также за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций Производителя или Продавца. Приведенные в техническом описании рекомендации требуют опытной проверки, в особенности если на объекте используются материалы различных производителей. Данные по продукту могут быть изменены без предупреждения и следующая редакция описания, прекращает действие всех предыдущих редакций.



ООО «Эмпреса-М»

109390 г. Москва, ул. Люблинская, д. 47

Телефон: +7-495-643-90-35, Мобильный телефон: +7-903-763-63-75,

Сайт: www.alkidprof.ru E-mail: 6439035@mail.ru